Roof7®

Rivestimento bituminoso rinforzato con fibra di vetro
Sigilla, ripara e impermeabilizza

- Rivestimento bituminoso a base di catrame rinforzato con fibra di vetro
- Applicabile su superfici asciutte o bagnate
- Rimane morbido e flessibile per più di 20 anni dopo l'applicazione
- Applicabile con spatola, pennello e rullo
- Può essere applicato a temperature da -12°C a +50°C, sia su superfici asciutte che bagnate, senza dissolversi o scorrere

Resa

+/- 2kg/m2 per strati di 1.5mm

Caratteristiche

- Unico prodotto eccezionale per la riparazione di tutti i tetti, con 20 anni di flessibilità
- Sigillatura diretta e riparazione permanente a temperature che vanno da -12°C a +50°C, su superfici asciutte o bagnate, senza dissolversi o scorrere via
- Con l'aggiunta di gomma butilica per durata nel tempo e flessibilità, bitume per la resistenza all'acqua e fibra di vetro per rinforzare

Applicazioni

- Riparazione di tetti piatti o in pendenza con rivestimento bituminoso
- Sigillatura di comignoli, canali di scolo, grondaie, rivestimenti compressivi, bordature, tubi di scarico, etc.
- Impermeabilizzazione di fondamenta e muri, tetti a terrazza e spioventi, cupole, terrazze e balconi.
- Ideale come adesivo a freddo per incollare materiali bituminosi (coperture, coppi, lamiere ondulate)
- Sigillatura immediata di tetti con perdite (superfici bagnate)

Modo d'uso

Preparazione:

- Le superfici devono essere pulite e libere da neve e ghiaccio
- Spazzolare bene prima dell'applicazione
- Per riempire i giunti, si consiglia di utilizzare il prodotto in cartuccia

Cartuccia:

- Tagliare l'ugello
- Tagliare il beccuccio al diametro desiderato
- Posizionare la cartuccia sulla pistola GUN7
- Estrarre il prodotto
- Rifinire con una spatola, inumidendo con TEC7 CLEANER
- Pulire gli strumenti con TEC7 CLEANER

Barattolo:

- Applicare il prodotto con una spatola. Le riparazioni maggiori possono essere effettuate con un rinforzo extra
- Lisciare con una spatola, inumidendo con TEC7 CLEANER
- Pulire gli strumenti con TEC7 CLEANER

Base	Catrame bituminoso rinforzato
Percentuale di catrame contenuta	50%
Componenti di rinforzo	Fibra di vetro, 70%
Componenti solidi	70%
Reazione al fuoco	F (EN 15814)
Resistenza alla trazione (film asciutto)	200 PSI
Resistenza alla compressione	Classe C1 (EN 15814)
Allungamento alla rottura (film asciutto)	150%
Flessibilità a basse temperature	Nessuna crepa (EN 15814)
Resistenza alla temperatura	-40°C a +82°C
Stabilità dimensionale ad alte temperature	Nessun scivolamento (EN 15814)
Resistenza ai raggi UV	Molto buona
Resistenza al clima	Buona
Resistenza all'acqua con adeguato scarico	Molto buona
Temperatura di applicazione	-12°C a +50°C
Avvertenze	Non applicare in caso di neve o ghiaccio
Impermeabilità	W1 (EN 15814)
Capacità di chiusura delle crepe	CB1 (EN 15814)
Per risultati migliori	Applicare uno spessore di 3mm in strati da 1.5mm
Resa	+/- 2kg/m2 per strati di 1.5mm
Conservazione	24 mesi, in confezione originale chiusa, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

Confezionamento	Cartuccia da 310 ml	(Cod. 602176)
	Barattolo da 1 Kg	(Cod. 602201)
	Latta da 5 Kg	(Cod. 602204)
	Secchio da 10 Kg	(Cod. 602210)
Colori	● nero	