FAST AKTIVATOR

ATTIVATORE PER FAST
PERMETTE L'INCOLLAGGIO SU SUPERFICI POROSE

- Aktivator evita di pressare le superfici dopo l'incollaggio. Aumenta la capacità riempitiva di FAST.

Informazioni Generali

FAST AKTIVATOR ha un'elevata resistenza alla trazione e non si restringe. FAST AKTIVATOR è un attivatore per colle cianoacrilate che favorisce e accelera la catalisi. FAST AKTIVATOR asciuga velocemente e aumenta la tenuta dell'incollaggio. FAST AKTIVATOR resiste a solventi, oli,benzene, sbalzi di temperatura e condizioni atmosferiche

Applicazioni

Permette anche l'incollaggio di materiali porosi, come ardesia, truciolato, pietra, ecc. con FAST. FAST AKTIVATOR garantisce un'ottima tenuta tra quasi tutti i tipi di materiali, tranne materiali contenenti polietilene, polipropilene e fluoro. Materiali che possono essere incollati con l'aiuto di FAST AKTIVATOR: ABS, alluminio, bachelite, bronzo, butile, cellululoide, cloroprene, cromo, delrin, vetro, rame, gomma naturale, NBR, neoprene, nitrile, nylon, fenolo, policarbonato, polistirolo, porcellana, pvc, acciaio inossidabile.
L'uso di FAST AKTIVATOR è consigliato per incollaggi su materiali porosi.

Modo d'uso

Per incollare: Applicare su un solo lato sulla superficie pulita, asciutta, priva di olio e polvere. Applicare sulla superficie meno porosa. Applicare uno spesso strato di FAST sull'altra superficie. Appoggiare le superfici l'una all'altra e lasciare asciugare FAST.
Per riempire le crepe: Usare sabbia o segatura asciutta e pulita come possibili riempitivi. Applicare FAST finché la crepa non si è riempita. Spruzzare FAST AKTIVATOR da una distanza di 30 cm. La crepa riempita può essere carteggiata dopo la catalisi. Riempire buchi più profondi con più strati per evitare una reazione eccessiva.

Base	Catalizzatore in solvente
Stato fisico	Aerosol
Punto di ebollizione iniziale e intervallo	-44,5 °C
Temperatura di autoaccensione	200°C
Solventi organici	99,8 %
Pressione	2 bar
Temperatura di applicazione	tra +10°C e +35°C
Viscosità	Liquido
Resa	Dipende dalla porosità della superficie e dalla tecnica di applicazione
Densità	(a +20°C):0,638 g/cm³
Flash point	97°C

CODICE	DESCRIZIONE E FORMATI	U.M	Q.TÀ MINIMA ORDINABILE
TAC 100117	FAST AKTIVATOR 150 ml.	pz	12PZ