

MISTER SIL®



SIGILLANTE SILICONICO MONOCOMPONENTE A BASSO MODULO A RETICOLAZIONE NEUTRA ALCOXY PER APPLICAZIONI IN INTERNI ED ESTERNI

- Reticolazione rapida
- Adesione senza primer alla maggior parte dei materiali
- Non corrosivo per i metalli
- Adatto a substrati alcalini come calcestruzzo, malta, cemento fibroso
- Contiene fungicidi, adatto all'uso in aree ad alta umidità
- Aderisce in modo eccellente a vetro e metalli
- Inodore
- Non cola
- Eccellente resistenza alle intemperie, all'UV e all'invecchiamento
- Facile estrusione a basse (+5°C) e alte (+40°C) temperature
- Flessibile a basse (-40°C) e alte (+150°C) temperature

Informazioni Generali

MISTER SIL è un sigillante siliconico basso modulo monocomponente a reticolazione neutra. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica per fornire un elastomero siliconico permanentemente flessibile. Il prodotto presenta eccezionali caratteristiche di lavorabilità, adesione a vari substrati e permette di realizzare un elastico sigillante per finiture perimetrali, vetrate e applicazioni nell'edilizia in aree ad alta umidità, come locali bagno..



Applicazioni

Sigillatura di giunti su finestre e porte in legno, metallo e plastica. Sigillatura di giunti su pareti, facciate e costruzioni metalliche. Adatto per sigillare vetrate. Idoneo per giunti nelle zone bagno.

Vita e conservazione del prodotto

MISTER SIL può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 10°C e 25°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

Pulizia dell'attrezzatura e protezioni personali

Pulire gli attrezzi utilizzati con raggia minerale. Una volta indurito il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente. Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. Se entra a contatto con la pelle, rimuovere immediatamente e lavare con acqua e sapone.

Modo d'uso

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte e pulite; in particolare per rimuovere unto o grasso è possibile utilizzare solventi sgrassanti. Aderisce sulla maggior parte delle superfici (alluminio anodizzato, vetro, ceramica, poliestere). In presenza di problemi di adesione su superfici particolari, si consiglia di interpellare il produttore per la scelta di uno specifico Primer. Il prodotto non è sopra-verniciabile.

Rimuovere la parte superiore filettata dall'ugello di plastica, avvitare il beccuccio e tagliarlo ad angolo in base allo spessore e al profilo del cordone desiderati. Inserire la cartuccia in una pistola manuale o pneumatica (meglio se dotata di pistone telescopico) ed estrarre il sigillante con attenzione evitando che si intrappoli aria. Una volta aperte, le confezioni devono essere utilizzate entro un tempo relativamente breve. La temperatura di esercizio ottimale sia per il substrato che per il sigillante è compresa tra 15°C e 25°C. Lisciatura e finiture devono essere eseguite entro il tempo aperto (tempo di formazione della pelle) del sigillante. Poiché il sistema è igroindurente, consentire una sufficiente esposizione all'aria. Gli elementi incollati possono richiedere ulteriore tenuta o supporto durante il periodo di reticolazione. MISTER SIL non deve essere utilizzato per assemblaggio di vetrocamera e non è raccomandato per applicazioni in vetrate isolanti o strutturali, per la sigillatura di acquari o per l'uso a lungo termine sott'acqua. Non adatto per applicazioni a contatto alimentare.

Certificazioni

- EN 15651 – 1: Class 25 LM F - EXT - INT - CC
- EN 15651 – 2: Class 25 LM G - CC
- EN 15651 – 3: Class XS1
- ISO 11600 – G, class 25 LM
- ISO 11600 – F, class 25 LM – Façade
- SNJF Label – Vitrage 25E and Façade 25E
- EMICODE EC 1 PLUS

Aspetto	Pasta tissotropica senza colatura
Colore	Trasparente, colori vari (vedi catalogo)
Natura chimica	Silicone neutro a reticolazione alcoxy
Polimerizzazione	Igroindurente
Indurimento a spessore (mm) (NPT Metodo 07) (24h - 23°C and 50% UR)	ca. 3.0
Durezza Shore A (ISO 868)	ca. 22
Peso Specifico (g/cm³) (NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR)	ca. 1.02
Tempo pelle (min) NPT Metodo 17) (23°C and 50% UR)	ca. 25
Modulo elastico al 100% [N/mm²] (ISO 8339)	ca. 0.37
Resistenza a trazione [N/mm²] (ISO 8339)	ca. 0.7
Resistenza alla lacerazione [N/mm²] (ISO 34)	ca. 4.5
Allungamento a rottura [%] (ISO 8339)	>300
Capacità di movimento del giunto (%) (ASTM C920)	± 25 rispetto alla larghezza del giunto
Temperatura di applicazione [°C]	da +5 a +40
Resistenza termica [°C]	da -40 a +150
Colore	Bianco Ral 9010 - Trasparente

