

TAC FILLER



STUCCO PROFESSIONALE PER RIPARAZIONI E FINITURE IDEALE PER MURI E LEGNO SUPER LEGGERO ED ELASTICO

- Pronto all'uso.
- Ideale per interno ed esterno .
- Si conserva a lungo, anche dopo essere stato aperto frequentemente.
- Facile da lavorare e risultato super liscio.
- Può essere sovraverniciato velocemente.

Informazioni Generali

Tac Filler Stucco leggero è un sigillante leggero, inodore, monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa; è caratterizzato da una bassa densità e da una alta velocità di polimerizzazione.

Tac Filler Stucco leggero è la soluzione ideale per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni, in particolar modo per lastre in cartongesso, fibrogesso e altre superfici come legno, cemento, intonaco, pietra, ecc..

Trova un particolare impiego nel riempimento di fughe e buchi. E' facilmente levigabile ed è pronto per l'uso. Sconsigliato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

La particolare composizione consente una asciugatura rapida; la verniciatura è possibile dopo 10 minuti dall'applicazione.

Applicazioni

Tagliare il beccuccio in funzione del diametro necessario. Estrudere con l'apposita pistola. Lisciare il prodotto con una spatola prima della formazione della pellicola superficiale.

Verniciabile dopo soli 10 minuti (si raccomanda di effettuare prove preventive).

Modo d'uso

Ideale per la sigillatura in interni di lastre in cartongesso e fibrogesso. La sigillatura con UNIacryl Stucco leggero è ideale per giunti a basso movimento. Nessuna interferenza su superfici verniciate, poiché il prodotto non contiene solventi. Non adatto su superfici ferrose non verniciate.

Non adatto per sigillature calpestabili in orizzontale (es. pavimentazioni) e per sigillature esposte ad acqua battente o forte umidità.

Non applicare in caso la temperatura del substrato sia > 50 °C.

TAC FILLER



Composizione	Polimeri acrilici in dispersione acquosa (esente da ftalati)
Aspetto	Pastoso tissotropico
Densità	(0,57 ± 0,05) g/cm ³
Formazione pelle	2 – 3 min (in funzione di temperatura e umidità relativa)
Tempo di polimerizzazione	ca. 2 mm/ora (23°C – 50% u.r.)
Temperatura di applicazione	da +5°C a + 40°C
Temperatura di esercizio	da -25°C a + 80°C
Verniciabilità	Sovraverniciabile con quasi tutti i colori e pitture murali; se necessario si consiglia di effettuare prove di preventive

CODICE	DESCRIZIONE E FORMATI	U.M	Q.TÀ MINIMA ORDINABILE
TAC 100115	TAC FILLER Cart. 300 ml	pz	24 Pz.
TAC 100116	TAC FILLER Barattolo 750 ml.	pz	24 Pz.