

TAC PLUS



SIGILLARE E INCOLLARE CON UN SOLO PRODOTTO ANCHE IN IMMERSIONE

- Elevata resistenza ai raggi UV e ai funghi.
- Certificazione Nautica
- Certificazione ISEGA per l'uso nel settore alimentare
- Capacità di incollaggio eccezionale su tutti i tipi di materiale esubstrati da costruzione e industriale
- Catalizza rapidamente senza restringersi
- Rimane flessibile e resiste alle vibrazioni
- Può essere applicato sia su superfici asciutte, bagnate e in immersione.
- Elevata forza adesiva
- Non contiene isocianati, solventi e silicone: inodore
- Resiste alla muffa
- Resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- Resistente all'acqua salata
- Applicare con Gun Plus



Informazioni Generali

- Dopo la catalisi rimane permanentemente elastico.
- Senza ftalati, solventi e isocianati.
- Sicuro su specchi, non lascia residui sulla pietra naturale.
- Quasi privo di odore.
- Resistente a funghi e batteri. Resistente all'acqua e all'aria.
- Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali da costruzione.

- Può essere utilizzato in strati molto sottili o sovrapposto (anche se indurito), fino a 15-20 mm

Resa in metri per 310ml		Larghezza del giunto in mm						
		5	7	10	12	15	20	25
Spessore del giunto in mm	5	12	8	6				
	7		6	4	3			
	10			3	2.5	2.0	1.5	
	12				2.1	1.7	1.2	1
	15					1.3	1	0.8

Applicazioni

Per tutte le applicazioni: nei settori edile e termosanitari e di manutenzione in generale. TAC PLUS sostituisce colle di montaggio, colle per legno e adesivi poliuretanici, sigillanti siliconici, siliconi sanitari, adesivi acrilici, sigillanti a base di gomma butilica.

Come adesivo sigillante universale, TAC PLUS aderisce sulla maggior parte delle superfici e non intacca i materiali sintetici. Ideale su pietra naturale (non impregna e non macchia), metallo, poliestere, schiuma di polistirene, superfici umide, anche sott'acqua.

Per sigillare acciaio, acciaio saldato e anche incollato (anche per acciaio inossidabile tipo 316 e 316L), prevenendo la formazione di ruggine.

Sovraverniciabile con la maggior parte delle pitture comuni. (Si consigliano prove preliminari)

Smalti a base di resina alchidica, applicati sopra TAC PLUS, possono asciugarsi più lentamente.

TAC PLUS ha minore adesione su PP, PE, bitume e siliconi, in questo caso, utilizzate MS PRIMER per migliorare l'adesione.

Riparazione di piscine domestiche.

TAC PLUS è un adesivo sigillante polivalente, molto apprezzato nel settore edile, termoidraulico e grazie alle sue certificazioni trova impiego nel settore Nautico e nel settore Alimentare - Sanitario (Ospedali - RSA - ristoranti - mense - celle frigorife).

NAUTICA: Il prodotto può essere usato in modo universale per le sigillature esterne ed interne dell'imbarcazione, può essere applicato sotto e sopra la linea di galleggiamento.

Modo d'uso

- Applicare su superfici pulite, senza polvere e grasso.
- Se necessario, pulire la superficie con TAC CLEANER PLUS o MULTI FOAM.
- Applicare con la apposita pistola per sigillanti GUN PLUS.
- Vista la grande varietà di differenti tipi e composizioni di materiali plastici, così come materiali che sono soggetti a dilatazioni termiche, si raccomanda di effettuare dei test preliminari.
- Testare l'adesione su plastiche, vernice a polvere, legni esotici e materiali bituminosi.
- Tagliare il terminale della cartuccia; tagliare il beccuccio della dimensione desiderata.
- Vista la grande varietà di differenti tipi di pitture e vernici presenti sul mercato, si raccomanda di effettuare dei test preliminari. Usare prodotti a base di resina alchidica può rallentare il processo di asciugatura.
- Usare TAC CLEANER PLUS per pulire e sgrassare in modo sicuro e per ottenere una finitura perfetta.
- Spessore ideale per adesione ottimale: 3 mm.

Base	Polimero MS
Polimerizzazione	Igroindurente
Indurimento a spessore	24h - 23°C and 50% UR ca. 3.0 mm
Durezza Shore A	(DIN 53505) ca. 50
Peso specifico	a 23°C and 50% UR ca. 1.65 g/cm ³
Tempo aperto	a 23°C and 50% UR ca. 20 min
Modulo elastico al 100%	(ISO 37 DIN 53504) ca. 1.8 N/mm ²
Resistenza a trazione	ISO 37 DIN 53504 ca. 2.6 N/mm ²
Resistenza alla temperatura	da -40°C a + 100°C (fino a 120°C per breve periodo)
Allungamento a rottura	(ISO 37 DIN 53504) ca. 350 %
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Temperatura del supporto di applicazione	da +15°C a + 25°C
Certificazioni	Certificato ISEGA Regolamento CE 1935/2004 per uso nel settore alimentare Conforme alle direttive IMO MSC.307 (88) - Certificato EN 45545-2 +A1 R1 e R7
Conservare in luogo fresco e asciutto	(+5°C - +25°C)
Conservazione	18 mesi

Garanzia: Tutte le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze tecniche. Poiché le condizioni e i metodi di utilizzo e applicazione dei nostri prodotti sfuggono al nostro controllo, vi consigliamo di testare il prodotto prima dell'uso finale. Le informazioni contenute nella scheda tecnica non possono essere considerate una garanzia. Le proprietà e le caratteristiche riportate nella scheda tecnica sono indicative.

CODICE	DESCRIZIONE E FORMATI	U.M	Q.TÀ MINIMA ORDINABILE
TAC 100101	TAC PLUS Bianco Cart. 310 ml	pz	24PZ
TAC 100102	TAC PLUS Grigio Cart. 310 ml	pz	24PZ
TAC 100103	TAC PLUS Marrone Cart. 310 ml	pz	24PZ
TAC 100104	TAC PLUS Nero Cart. 310 ml	pz	24PZ
TAC 100105	TAC PLUS Beige Cart. 310 ml	pz	24PZ
TAC 100106	TAC PLUS Terracotta Cart. 310 ml	pz	24PZ
TAC 100109	TAC PLUS Bianco Tubetto 100 ml	pz	24PZ